

Madras® by Galvolux

Exclusive decorative glass

Scheda tecnica

Prodotto base: vetro float conforme alla norma UNI EN 572-1,2.

Descrizione e prestazioni: un lato della lastra è lavorato chimicamente e permanentemente in modo tale da velare la visione pur lasciando passare la luce. La texture, con finitura satinata opaca, è in bassissimo rilievo sul fondo satinato brillante. Ottima resistenza alle impronte e facilità di pulizia. La texture può essere prodotta sia con andamento parallelo al lato 321 cm che al lato 225 cm: verificare la disponibilità standard al momento dell'ordine.

Applicazioni:

In interni: porte, pareti divisorie, arredamento, docce, ecc.
In esterni: rivestimenti, facciate, parapetti, pensiline ecc.

Dimensioni lastra:

Texture parallela a lato lungo: 3210x2250 mm
Texture parallela a lato corto: 3210x2250 mm

Dimensioni massime realizzabili:

Texture parallela a lato lungo: 3160x2200 mm
Texture parallela a lato corto: 3160x2200 mm

Art. 401239

Spessori: monolitico 4/ 5/ 6/**8**/ 10/ 12 mm

Colori: **extrachiaro**, chiaro, bronzo, grigio.

La disponibilità standard dei colori/spessori indicati è soggetta a variazioni da verificare al momento dell'ordine. In **grassetto** la tipologia di vetro disponibile a magazzino.

Peso: 2,5 kg/m² per millimetro di spessore.

Lavorazioni compatibili: tutte le lavorazioni meccaniche e termiche del vetro compatibili con il prodotto di base utilizzato: taglio, molatura, bisellatura, incisione, foratura, tempera, curvatura, stratifica, assemblaggio in vetrate isolanti, verniciatura, smaltatura, ecc.

Pulizia: quando il vetro viene posto in opera, occorre evitare che il lato lavorato venga sporcato con mastici, resine, sigillanti ecc. Ognuno di questi prodotti richiede il solvente appropriato per cancellarne le tracce sul vetro. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente l'uso di acqua e/o prodotti detergenti per vetro normalmente in commercio. Asciugare subito con un panno pulito - meglio se in micro-fibra - passato ripetutamente ma delicatamente, sempre nello stesso senso.

Millerighe



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale:
raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

GALVOLUX®



Galvolux SA

Via Strecce 1, 6934 Bioggio
Tel. +41 91 610 55 11
info@galvolux.com
www.galvolux.com

Madras® by Galvolux

Exclusive decorative glass

Millerighe

Limiti di accettazione dei difetti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione chimica del vetro float: vedi Norma UNI EN 572-2.

Per tutti i difetti puntiformi, i livelli massimi di accettazione sono i seguenti:

CATEGORIA	DIMENSIONE DIFETTO (mm)	NUMERO MASSIMO PER LASTRA	MEDIA PER 20 m ²
A	> 0,6 e < 1,5	4	6
B	> 1,5 < 3,0	2	3
C	> 3,0 < 9,0	Solo con accettazione cliente	Solo con accettazione cliente



Colori e finiture riprodotti nelle fotografie possono risultare leggermente diversi rispetto al reale: raccomandiamo di sceglierli visionando direttamente il campione in vetro.

GALVOLUX®



GARANZIA E QUALITÀ DAL 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1, 6934 Bioggio
Tel. +41 91 610 55 11
info@galvolux.com
www.galvolux.com